

Elantas Elan-tech® 2K RTV Silikon Gießharz / Abformmasse



Adchem GmbH
Johann-Höllfritsch-Str. 8
D-90530 Wendelstein
Fon +49 9129 90 706 - 50
Fax +49 9129 90 706 - 10
vertrieb@adchem.de
www.adchem.de

Elantas Elan-tech 2K RTV Silikon Gießharz / Abformasse

Silikon Abformasse	Härter	Gewicht-Anteile	Farbe	Viskosität (mPa*s)	Topfzeit (min)	Entformbar bei 23° C	Zugfestigkeit in MPa	Torsionsfestigkeit KN/m	Reißdehnung in %	Shore Härte	Linearer Schrumpf in %	Dichte in g/cm3	Beschreibung
SK 86V1-16	SH 89V1-16	100:5	weiß	8500	15	<2	1	3	250	16	0,7	1,18	Günstiges kondensations- vernetzendes 2K RTV Silikon Gießharz, Abformasse zur Schuhsohlen-Replizierung
SK 86P1-25	SH89P2-25	100:5	beige	Paste	15	1	1,5	10	400	25	0,5	1,2	Pastöses kondensations- vernetzendes 2K RTV Silikon Gießharz, Abformasse für Replikate / Kopien. Härter eingefärbt in Tuben verfügbar.
SK 86L1-10	SH 89V1	100:5	weiß	23000	=>45	12	2,3	15	580	10	0,5	1,25	Sehr weiches und dehnbares kondensationsvernetztes 2K RTV Silikon Gießharz, kann mit dem RTV Additix 54 F eingedickt werden zum Auftrag mit Pinsel und Spachtel.
SK 86L1-27	SH 89V1	100:5	weiß	31500	45	12	4,15	28	410	27	0,4	1,31	Kondensationsvernetztes 2K RTV Silikon Gießharz, Abformasse mit Shore A 25 flexible Formen, kann mit dem RTV Additix 54 F eingedickt werden zum Auftrag mit Pinsel- und Spachtel.
SK 85V1-20	SH 89V2-20 RTV Additix 54F	1:1	gelb	4500	45	4	5	18	480	20	<0,1	1,1	Sehr dünnflüssiges additions- vernetzendes 2K RTV Silikon Gießharz, Abformassen mit Shore A 20, 30 und 40; kein Schrumpf auch nach langer Zeit, Mischungsverhältnis 100:100 leicht zu Mischen, kann mit RTV ADDITIX 54F eingedickt werden für den Pinsel- und Spachtelauftrag.
SK 85V1-30	SH 89V6-30 RTV Additix 54F	1:1	blass-grün	5500	45	3-4h	5,5	18	500	30	<0,1	1,1	
SK 85V1-40	SH 89V5-40 RTV Additix 54F	1:1	hell blau	5250	45	4	5	14	280	40	<0,1	1,1	
SK 85L7-45	SH 89L1-45	10:1	schwarz	25000	60	8-12	4,5	10		45		1,12	UL 94 V0 (intern getestet), Wärmeleitwert 0,54 w/mK
SK 85M2-60	SH 89M5-60	10:1	grau	70000	60	8-12	5,1	15	190	60	<0,1	1,31	Additions- vernetzendes 2K RTV Silikon Gießharz

Haftungsausschluss

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift und durch Versuche erfolgt nach dem heutigen Stand unserer und unserer Produzenten Kenntnisse. Sie befreit Sie jedoch nicht von der eigenen Prüfung, der von uns gelieferten Produkte, auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Etwa bestehende Schutzrechte Dritter sind zu berücksichtigen. Unsere Produzenten gewährleisten die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe der allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

All recommendations for use of our products, whether given by us in writing, verbally, or to be implied from the results of tests carried out by us, are based on the current state of our knowledge. Notwithstanding any such recommendations the Buyer shall remain responsible for satisfying himself that the products as supplied by us are suitable for his intended process or purpose. Since we cannot control the application, use or processing of the products, we cannot accept responsibility therefore. The Buyer shall ensure that the intended use of the products will not infringe any third party's intellectual property rights. We warrant that our products are free from defects in accordance with and subject to our general conditions of supply. Mandatory and recommended industrial hygiene procedures should be followed whenever our products are being handled and processed. For additional information, please consult the corresponding product safety data sheets.